

TEKNİK VERİ KARTI

**ZİRKON  
ULTROX 500W**

	500W
ZrO <sub>2</sub> (%) minimum	63
SiO <sub>2</sub> (%) maksimum	34.3
AlO <sub>3</sub> (%) maksimum	1.4
TiO <sub>2</sub> (%) maksimum	0.15
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%) maksimum	0.075
Ergime Noktası (°C)	2,205
Özgül Ağırlık	4,5
Kırılma İndisi	2
Sertlik	7,5
Isıl genleşme katsayısı (cm/ cm/ °C)	4.2 × 10 <sup>-6</sup>
Tane Boyutu(mikron)d 50	1.05 -1.35
Manyetik Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (max)	0.001