



# CLOU 7142 ANTİK MEŞE RENKLENDİRİCİ (KÜLLÜ SU)



1 Lt tek kat yaklaşık  
7 m<sup>2</sup> alan yapar.



24 saat sonra tekrar  
uygulama yapılabilir.

## Özellikleri:

Kullanıma hazır, kokusuz, emdirme süresi kısa renklendiricidir.

## Kullanım Alanları:

Meşe ve yıkanmış ladin yüzeylerde (tercihen masif) özel antika efektler içindir.

## İşleme/Uygulama:



Uygulama Yöntemleri: Fırça  
Kullanım miktarı (g/m<sup>2</sup>): 80 - 120  
Tüketim (m<sup>2</sup>/Litre): 7

## Teknik Bilgiler:

İnceltme: Saf su  
Çalışma viskozitesi: Kullanıma hazır  
Viskozite: ~ 10 sn / DIN 4 mm  
Yoğunluk (g/cm<sup>3</sup>): ~ 1,100  
pH Değeri: 14

## Kuruma:

(20 °C'de ve %50 göreceli hava nemi)  
Kuruma: 30 dakika sonra  
Sonraki kat: 1 gece sonra

## Temizlik:

Kullanımdan hemen sonra aletleri su veya CLOU WL Temizleyici ile temizleyin (özellikle kurutulmuş kalıntılar için).

## Depolama / Bertaraf:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın. Boş ambalajları geri dönüşüme verin. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine verin. (ATIK KODU-Nr.08 01 11).

## Güvenlik Talimatları:

Yer altı suları, sular veya kanalizasyona dökülmesine izin vermeyin (WGK 1).

## Özel Talimatlar:

Yüzey kuruduktan sonra CLOU Antik Meşe Renklendirici Solüsyonu 7143 ile dikkatlice işleyin.

## İŞLEME

### Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 120-150 kum zımpara ile zımparalayın ve temizleyin.

### İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)

Dikkat: CLOU Antik Meşe Renklendirici 7142 kostiktir, bu nedenle işlerken koruyucu gözlük ve lastik eldiven giyin!

Ham ahşap yüzeye eşit ve tok şekilde, metal içermeyen naylon veya perlon fırça ile sürün. Fazlasını kısa bir süre bekledikten sonra alın. Kuruduktan sonra yüzeyi CLOU Antik Meşe Renklendirici Solüsyonu 7143 ile dikkatlice işleyin. Yaklaşık 1 saat sonra da yüzeyi su ile yıkayın.

### Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)

Son kat yapılmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakın. Daha pürüzlü ham ahşap yüzeyleri 240 kum zımpara ile zımparalayın ve tozunu temizleyin.

### Kaplama:

Uygulama yapılan yüzey tüm CLOU ahşap vernikleri ile verniklenebilir. Daha az kullanılan alanlar CLOU Antik Wax ile kaplanabilir.

### Özel Notlar:

Elde edilen renk diğer unsurların yanı sıra ahşabın türüne göre değişkenlik gösterebilir.