

# CLOU L6 ZAPONLACK METAL VERNİĞİ

Mobilya armatürleri ve metal süs eşyaları için koruyucu kaplama



1 Lt yaklaşık 12 m<sup>2</sup> alan için yeterlidir.



İç mekan için



2 saat sonra kurur.

## Özellikleri:

Nitroselülozik bazlı, renksiz, parlak, düşük viskoziteli metal verniği (gümüş zapon). Çok çeşitli metal yüzeylere (beyaz, renkli ve değerli metaller) yapışır. Çok çabuk kurur ve kararmaya, oksidasyona ve renk bozulmasına karşı korur. Uçucu ftalat plastikleştirici içermez.

## Kullanım Alanları:

Metal mobilya armatürleri ve bardaklar, kaseler, kupalar, metal çerçeveler veya madeni paralar gibi dekoratif öğeler için koruyucu kaplama. Bakır, pirinç, gümüş veya kalay için uygundur.

**Uygulama kısıtlamaları:** Sadece iç mekan içindir.

Daha yüksek mekanik yüklenmeye maruz kalan metal yüzeyler için kullanmayın. Demir veya çeliğin korozyona karşı korunması için kullanmayın.

## Bileşenleri (VdL-RL 01'e göre):

Esterler, alkoller, ketonlar, nitroselüloz, kopolimerler, katkı maddeleri

## Teknik Veriler:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 0.880 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Viskozite: Yaklaşık 70 s DIN 4 mm kap içinde

İnceltme: Kullanıma hazır, gerekirse CLOU Nitro

Tiner ile seyreltin

Koku: Kuruduktan sonra kokusuz

## Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

## Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

## Su Tehlike Sınıfı:

WGK 1 (Su için hafif tehlikeli)

## Uyarılar:

Uygun koruyucu kıyafet giyin. İşleme ve kuruma esnasında ortamı iyice havalandırın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Kanalizasyon, yüzey suları ve yeraltı sularına erişmemesini sağlayın. Vernik ile temas etmiş iş ekipmanları bez veya kıyafet gibi, kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra suya basın ve açarak dışarıda kurutun ve bertaraf edin. Ürünün kendisi kendi kendine tutuşmaz.

## **İŞLEME**

### **Ön Hazırlık:**

Verniklenecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı, kir, pas, yağ, gres, wax, parmak izi ve el teri içermemelidir. Metal armatürleri önceden CLOU Nitro Tiner ile yağdan arındırın ve temizleyin.

### **İşleme:**

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)  
Kullanımdan önce iyice çalkalayın. CLOU L6 Zapon Lack Metal Verniđini yumuşak düz bir fırça ile veya daldırma ile ince ve eşit bir şekilde uygulayın.

### **Tüketim:**

1 litre yaklaşık 12 m<sup>2</sup> alan için yeterlidir.

### **Kuruma Süresi:**

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)  
Yüzeye 15 dakika sonra dokunulabilir ve 2 saat sonra tamamen kurur.

### **Aletlerin Temizliđi:**

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Nitro Tiner ile temizleyebilirsiniz.

### **Özel Notlar:**

Düşük sıcaklıklarda ve/veya yüksek nemde kuruma süresi uzayabilir.  
Hava nemi çok yüksekse ve parçalar soğuksa beyazlaşma oluşabilir.  
Renk efekti metalin dokusu ile belirlenir.  
Mutlaka bir deneme yapın.