



CLOU SERT YAĞ PLUS

Çok dayanıklı doğal ahşap yağı

Özellikleri:

- ✓ Ahşaba derin nüfuz eder.
- ✓ Yüzeyi içten sertleştirir.
- ✓ Suya ve kire karşı açık gözenekli, buhar geçiren koruma sağlar.
- ✓ Harelerin kızarmasıyla ahşaba güzel bir vurgu yapar.

Kullanım Alanları:

İç mekanda kullanımı yoğun olan ahşap yüzeyler içindir. Mesela merdivenler, mobilyalar, tezgahlar, banyoda ahşap tavanlar, tavan ve duvar kaplamaları ve ayrıca ahşap zeminlerin tadilatında, ahşap döşeme ve endüstriyel parkeler için kullanılabilir. Tüm yumuşak ve sert ahşap türleri ve egzotik ahşaplar masif ya da kaplama için uygundur.

İşleme/Uygulama:

		
Uygulama Yöntemleri:	Rulo	Fırça
Kullanım Miktarı (g/m ²):	80	60
Tüketim (m ² /lt):	10	15
Uygulama Yöntemleri:		
☒ Püskürtme Başlığı (mm):	1,8	-
Basınç (bar):	2,5-3	-
Kullanım Miktarı (g/m ²):	80	40
Tüketim (m ² /lt):	10	20

Teknik Bilgiler:

İşlem Viskozitesi: Kullanıma hazır
Yoğunluk (g/m³): ~ 0.881

Kuruma:

(20 °C'de ve %50 göreceli hava nemi)
Sonraki kat: 12-24 saat
İstifleme: 2-3 gün

Temizlik:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOURETHAN Tiner veya Beyaz İspirto ile temizleyin.

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11) Kurumuş ürün artıkları ev çöpüne atılabilir.

Güvenlik Talimatları:

Tabanca ile sadece su serpmeli kabinlerde uygulanmalı. Sprey tozunun alevlenmesini önlemek için tozu düzenli olarak bertaraf edin. Püskürtme kabinlerinde nitro vernikler ile birlikte kullanmayın. (Nitro vernik artıklarının kendiliğinden tutuşma riski vardır.) Yağ ile kullanılan bezlerin kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bezi suya basınız ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kendisi kendi kendine tutuşmaz. Çocukların ulaşmadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Test Normları:

DIN EN 71, Bölüm 3 (Çocuk oyuncuğu için uygundur.)
DIN 53160 (Salya ve tere karşı dayanıklılık)

İŞLEME

Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi kullanıma göre 150 kum (zeminlerde), 220 kum (mobil-yada) zımpara ile zımparalayın ve temizleyin. Tanen içeren ve renkli ağaçlarda önceden bir test edilmesi tavsiye edilir.

İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)
Kullanımdan önce iyice çalkalayın. 12 °C altında kullanmayın. Sert yağ PLUS'ı çizilmeye karşı iyi direnç sağlamak için 1-2 kere ince ve eşit şekilde su yönünde sürün. Zımpara ve yağı daima su yönünde uygulayın. Uygulamayı ahşabın kullanım yoğunluğu veya emiciliğine göre tekrarlayın. Günde sadece bir kat sürün.

Uygulama Yöntemleri:

- Balya ile Uygulama (Pamuklu Bez): Yağı ince ve eşit şekilde sürün.
- Tabanca veya Fırça ile Uygulama: 20-30 dakika sonra fazlasını pamuklu bir bez ile alın veya bir poliş makinası ile yüzey kuruyana kadar poliş yapın.
- Rulo ile Uygulama (Zeminler için): Tiftik rulo (4 mm) ile yağı sürün. 15-30 dakika sonra emilmeyen yağı bir çekçeğe sarılmış bez yardımı ile veya bir yüzey ispatulası ile çekin. Ardından bir parlatma bezi veya keçe ile yedinir ve 12-24 saat kurduktan sonra uygulamayı tekrarlayın.

Prensip olarak tüm uygulama yöntemlerinde yüzeyde yağın görülecek şekilde kalmaması gerek!

Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)
Bir sonraki kata kadar 12 – 24 saat.
240 -320 kumlu zımpara ile pürüzsüz zımpara.

Özel Notlar:

Dolap ve çekmecelerin iç kesimlerini yaparken dikkat edin. Oksijen ve ışığın az ulaşması nedeniyle kurumada gecikme olabilir ve keten yağına benzer bir koku hissedilebilir. Zeminleri renklendirmek istiyorsanız Sert Yağ Plus'u UHB Ahşap Renklendirici veya CLOUCOLOR Ahşap Renklendirici ile birlikte kullanabilirsiniz.

Son Kat:

Yüzeyi dikkatlice (240-320 kum zımpara ile) zımparalama ve pürüzsüzleştirmeden sonra CLOU Sert Yağ Plus veya CLOU Sertwax Yağı ile kaplayın. Zeminler için son dolgudan sonra başka bir işleme gerek yoktur. Son kat uygulamadan 2-3 gün sonra üzerine basılabilir. Tamamen yüklenme 8-10 gün sonra ve bu süre zarfında yüzey su ile temas ettirilmemelidir. İlk günlerde ne kadar dikkat edilirse zemin dayanıklılığını o kadar uzun süre korur. 12-14 gün sonra halı serilebilir.

Bakım Önerileri:

Kullanıma göre tekrar uygulama yapılır.