



CLOU TAŞ EMPRENYE

**Yosun ve liken oluşumunu önler,
Su, yağ ve kir tutmaz**



1 Lt tek kat yaklaşık
10 m² alan yapar.



Dış Mekan için



30 dakika sonra tekrar
uygulama yapılabilir

Özellikleri:

Şeffaf özel emprenye teraslardaki taşlara su, yağ ve kirin nüfuz etmesini önler. Uygulanan yüzeye uzun ömürlü su itici özellik kazandırır. Ayrıca yosun ve likenlerin artmasını da azaltır. Emprenye basmaya ve ışığa dayanıklıdır. Ayrıca beton ve sıva gibi alkalinitesi artırılmış yapı malzemelerinde de kullanılabilir. Yıpranmış sıva yüzeyleri ve derz harçları aynı anda sertleşir.

Kullanım Alanları:

Emici, mineral, kireçtaşı veya diğer doğal ve yapay taşlar, beton, inorganik sıva, mineral ve kireç boyası gibi silisli yüzeylerde kullanılır. Veranda ve bahçe plakaları veya terrakotta için idealdir. Ayrıca mezar taşlarının bakımı içinde kullanılabilir

Malzemeler:

Polisiloksan çözültisi, ester, beyaz ispiroto, terbutrin, 2-oktil-2Hisothiazol-3-on.

Aktif Bileşenler:

% 0,050 (0.40 g / l) 2-oktil-2-izotiyazol-3-on
% 0,084 (0.67 g / L) Terbutrin
BAuA-Nr. N-41070

Biyositleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Teknik Bilgiler:

20 ° C'deki yoğunluk: yaklaşık 0.800 g / cm³ (DIN 51757)

Viskozite: Kullanıma hazır

Uygulama Yöntemi: Fırça ve rulo

Uygulama Miktarı: yaklaşık 100-200 g/m²

Renkler: Şeffaf

Ambalaj Şekli:

750 ml, 2,5 lt

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjinal ambalajında en az 5 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

Bertaraf:

Sadece boş ambalajları geri dönüşüme verin. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine verin. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (Su için tehlikeli)

Uyarılar:

Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Uygun koruyucu kıyafet giyin. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

İŞLEME

Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Alg, yosun ve liken oluşumunu tamamen temizleyin. Kullanmadan önce görülmeyen bir yerde mutlaka bir deneme yapın. Bu işlem, olası renk değişikliklerini ve yüzeyle uyumluluğunu görmenizi sağlar.

İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, nemi %8-12)
CLOU Taş Emprenyeyi bir rulo veya fırça yardımı ile 1-2 kere tok ve eşit şekilde sürün. İkinci kat "ıslak ıslak" henüz kurumamış birinci katın üzerine uygulanır. Böylece iyi bir tutunma sağlanmış olur.

Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)
Taze empenye edilmiş yüzeyi en az 5 saat yağmurdan koruyun. Bölgeyi doğrudan örtmeyin ki empenye iyice kurusun. Kuvvetli rüzgar ve güneş ışınları buharlaşmayı kötü yönde hızlandırabilir.

Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Genel Boya Sökücü veya CLOU EV Tiner ile temizleyebilirsiniz. Temizleme artıklarını uygun şekilde bertaraf edin.

Özel Notlar:

CLOU taş empenye COLOR PLUS renklendirme konsantresi ile de renklendirilebilir. Bu şekilde güneşten solmuş taşlar tazelenebilir veya yeniden şekil verilebilir.