

CLOU W11 SU BAZLI WAXLI AHŞAP RENKLENDİRİCİ



2'si 1 arada: Wax gibi korur, ve bakım yapar renklendirici gibi ahşabın harelerini vurgular



1 Lt tek kat yaklaşık
12 m² alan yapar.



İç mekan



3 saat sonra tekrar
uygulama yapılabilir.



Çocuk oyuncuğu
için uygundur.

Özellikleri:

Kokusuz, damlamayan yaşam alanları için renklendirici. Hızlı kuruyan, yarı örtücü, dayanıklı, ışığa dayanıklı, kadifemsi, kaymaz bir yüzey oluşturur. Parlatılabilir özel mumlar eklenmiştir. Uygulanan yüzeyler alkole ve suya karşı dayanıklı hale gelir. Ayrıca DIN 53160 uyarınca salya ve tere karşı dayanıklıdır ve DIN EN 71-3 (Çocuk Oyuncak güvenliği) ile uyumludur. Ürünün AB sınır değeri (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Bu ürün, izotiyazolon bazlı koruyucu, maksimum 50 g/l VOC içerir.

Kullanım Alanları:

Yaşam ve uyku alanlarının korunması ve güzelleşmesi içindir. Mesela tavan ve duvar kaplamaları, mobilyalar veya oyuncaklar.

Teknik Veri:

20 °C'deki yoğunluk: yaklaşık 1,4 g/cm³ (DIN 51757)
Viskozite: Damlamaz

Renkler:

Şeffaf, Açık Kahve, Kırmızı Kahve, Koyu Kahve, Beyaz

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr. 08 01 12)

Su Tehlike Sınıfı:

WGK 1 (Su için hafif tehlikeli)

Uyarılar:

Zararsız ürünleri bile kullanırken koruyucu önlemlerin alınması gereklidir. Uygun koruyucu giysi giyin. Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile yıkayın. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin.

İŞLEME

Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 220 kum zımpara ile zımparalayın ve tozdan arındırın. Zımpara için çelik keçe kullanmayın!

İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)
Kullanımdan önce iyice çalkalayın. Zımpara yapın ve daima ahşabın su yönünde çalışın. Renklendiriciyi yumuşak bir fırça ile eşit ve tok şekilde su yönünde sürün. Daha kaliteli bir yüzey için 320 kumlu zımpara ile hafifçe pürüzlendirin, tozdan arındırın ve 2. katı sürün. Gerekliğinde waxlı ahşap renklendiriciyi %5 su ile inceltebilirsiniz.

Sonraki İşlem:

Kuruduktan sonra ipek parlak bir yüzey için CLOU wax poliş fırçası veya at kılı fırçası ile hafif bastırarak su yönünde poliş yapın.

Tüketim:

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak 1 litre tek kat yaklaşık 12 m² alan yapar.

Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)
20 dakika sonra toza karşı kuru, 2-3 saat sonra dokunulabilir ve bir gece kuruduktan sonra diğer işlem için hazır. İşleme ve kuruma esnasında ortamı iyice havalandırın.

Aletlerin Temizliği:

Kullanılan aletleri derhal saf su veya CLOU Genel Boya Sökücü ile temizleyin.