



# CLOU W2 SIVI ANTİK WAX

Ham veya waxlanmış mobilyalar, sandıklar, oymalar, heykeller ve resim çerçeveleri için.



1 Lt tek kat yaklaşık  
8 m<sup>2</sup> alan yapar.



Çocuk oyuncacı  
için uygundur.



6-8 saat sonra tekrar  
uygulama yapılabilir



İç Mekan için



## Özellikleri:

Doğal balmumu ve carnauba mumundan elde edilmiş şeffaf az kokulu wax. Ahşap yüzeyleri korur ve bakım yapar. Doğal parlayan, pürüzsüz ve optik kaliteli yüzeyler oluşturur. Bitkisel ham madde bazlıdır. Bunun dışında derin ve hızlı nüfuz eder ve nefes alabilen yüzey koruması sağlar.

## Kullanım Alanları:

İç mekanda ham veya önceden waxlanmış/yağlanmış antika eşyalar, mobilyalar, sandıklar, oymalar, heykeller ve resim çerçeveleri gibi ahşapların bakımı, tazelenmesi ve değer kazanması için kullanılır. Ayrıca AQUA CLOU Ahşap Renklendirici ile renklendirilmiş yüzeylerde de kullanılabilir.

## İçeriği (VdL-RL 01'e göre):

Balmumu, karnauba mumu, katkı maddeleri, hidrokarbonlar, dearomatize beyaz ispirto, kurutma maddeleri

## Teknik Veri:

20 ° C'deki yoğunluk: yaklaşık 0.785 g / cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Tiner: kullanıma hazır

Koku: az kokulu, balmumu

## Renkler:

Şeffaf

## Ambalaj:

750 ml

## Depolama:

Kuru ve serin yerde muhafaza edin. Donmaya karşı koruyun. Raf ömrü orijinal ambalajında en az 5 yıldır. Açılmış ambalajları sıkıca kapatın.

## Bertaraf:

Sadece boş ambalajları geri dönüşüme verin. Sıvı atıkları herhangi bir toplama noktasına verin. (EAK-Nr.: 08 01 11).

## Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (su için az tehlikeli)

## Uyarılar:

Zararsız ürünleri kullanırken bile koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Çocuklardan uzak tutun. Uygun koruyucu kıyafet giyin. İşleme ve kuruma esnasında ortamı iyice havalandırın. Göz ve cilt ile temasta su ile iyice yıkayın. Kanalizasyon, yüzey suları ve yeraltı sularına erişmemesini sağlayın. Ek bilgiler için Güvenlik formunu inceleyin.

## İŞLEME

### Ön Hazırlık:

Yüzeyin temiz, kuru ve ayrıca gres ve yağsız olması gerek. Yüzeyi 240 kumla zımparalayın ve tozdan arındırın. Önceden mutlaka bir deneme yapın.

### İşleme:

(Nesnenin sıcaklığı > 15 ° C, ağaç nemi % 8-12)  
Wax, malzeme ve ortam sıcaklığının işleme ve kuruma esnasında 15 °C nin altında olmaması gerek. Antik waxı kullanmadan önce iyice çalkalayın. Fırça veya balya ile eşit fakat çok tok olmayacak şekilde sürün. Sonradan yapışmayı önlemek için wax tabakasının ince olması gerek. İyi havalandırılmış yerde 6-8 saat kurumaya bırakın ve işlemi tekrarlayın. İkinci bir kat daha dolgun bir wax filmi oluşturur. kuruduktan sonra yüzeyi CLOU poliş fırçası ile ipeksi parlaklık oluşana kadar yedinir.

### Tüketim:

1 Litre tek kat yaklaşık 8 m<sup>2</sup> alan yapar.

### Kuruma Süresi:

(20 ° C'de ve% 50 bağıl nemde)  
6-8 saat sonra yüzey tekrar işlenebilir hale gelir.  
Yüksek ısılarda ve düşük nemde kuruma süresi kısaldır.

### Aletlerin Temizliği:

İşlemin ardından aletleri derhal CLOU Universal Boya sökücü veya EV-Tiner ile temizleyin. Temizleme artıklarını uygun şekilde bertaraf edin.

### Özel Notlar:

Waxlanmış bezlerin kendi kendine yanma özelliği vardır. Bu yüzden su ile ıslatıp açarak dışarıda kurutun. Ürünün kendisi yanıcı değildir.