



Kementas

Boya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Mobilya, Parke ve Doğrama Bakım, Onarım Koruma ve Rötüş Malzemeleri

CLOU®

Ahşap İçin Her Şey...

Zanaat da Güvenilir Partneriniz



Teknik Bilgi Formu

CLOUSIL® Renkli Ahşap Koruyucu Sır

Özellikler

VOC-Decopaint-konformlu, hızlı kuruyan, ipek parlak, biyosid içeren dış mekan için ahşap koruma.

- Ahşabın içine derin nüfuz eder ve su itici ve dış hava koşullarına karşı korur
- Yırtılmaz, soyulmaz ve kabarcık oluşturmaz
- Mantar, küf ve böcek istilasına karşı güvenilir koruma
- Işığa dayanıklı, eşit, transparan bir renklendirme

Etkin maddeler: % 0,55 Tolilfluanid (5 g/l)
% 0,02 Sipermetrin (0,18 g/l)

BAuA-No: N-27904

Kullanım Alanları

Dış mekanda transparan ahşap koruma için, mesela kaplamalar, cepheler, duvar kaplamaları, kapılar, pencereler, panjurlar, garaj kapıları, pergolalar ve çitler.

İşleme/Uygulama



Uygulama metotları: Fırça Daldırma
Verimlilik (m2/Litre): 14-16 14-16

Teknik Bilgiler

Çalışma viskozitesi: kullanıma hazır
Viskozite: ~ 20 san / DIN 4mm
Yoğunluk Boya (g/cm3): ~ 0,900

Kuruma

(20 °C ve 50% göreceli hava nemi)
Boyanabilir: 24 saat
İstifleme: 7 gün
Yüklenme: 7 gün

Temizlik

Aletleri kullanımdan hemen sonra CLOURETHAN-Verdünnung (Tiner), CLOU EV-Verdünnung, Reinigungsverdünnung veya Testbenzin (beyaz ispiroto) ile temizleyin.

Depolama/Bertaraf

Serin muhafaza edin. Açılmış ambalajların içinde kalanları temiz, küçük kaplara aktarın.

Tamamen boşalmamış ambalajlar ve ayrıca temizleyici atıklarını uygun şekilde bertaraf edin (özel atık toplama merkezi; Avrupa atık rehberine göre:030202). Tamamen Boş ambalajları malzeme toplama tanklarına verin.

Kapalı orijinal ambalajında raf ömrü: en az 5 yıl

Güvenlik Talimatları

Ahşabı haşerelerden korumak için ahşap korumalar biyosid içeren etkin maddeler içerir. Sadece kullanım talimatlarına göre ve onaylanmış kullanım alanlarında kullanın. Kötüye kullanım sağlık ve çevreye zarar verebilir. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Su tehlike sınıfı: WGK 2
(su için tehlikeli)

Özel Talimatlar

AB-Yönetmeliğinin 2004/42 izin verilen maksimum VOC değerlerinin (Ürün katagorisi IIA/e) Kullanıma hazır halde 400g/l (Limit 2010)dir. AQUA CLOUSil in maksimum içeriği kullanıma hazır halde <400g/l VOC dur.

Sipariş Bilgileri

Artikel numaraları:
Nr. 0 şeffaf 1000.00000
Nr. 1 doğal 1000.00001
Nr. 2 meşe 1000.00002
Nr. 3 maun 1000.00003
Nr. 4 ceviz 1000.00004
Nr. 5 oregon -çamı 1000.00005
Nr. 6 pelesenk 1000.00006
Nr. 8 siyah 1000.00008
Nr. 9 tik 1000.00009
Nr. 10 kestane 1000.00010
Nr. 11 yeşil 1000.00011
Nr. 12 kahverengi 1000.00012
Nr. 30202 sedef açık gri 1000.30202
Nr. 31188 sedef gümüş 1000.31188
Nr. 30989 sedef gri 1000.30989
Nr. 30211 metalik gri 1000.30211

Çevre Sorumluluğu Denetimli – Onaylı - Takipli

Çevre ve İnsan Sağlığına Duyarlı Mükemmel Ürünler...



Esentepe Mahallesi Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sokak B Blok No:9/A 34265 SULTANGAZI - İSTANBUL

Tel: +90 212 475 10 92 - 475 12 82 Fax: +90 212 475 08 72 Ticaret Sicil No: 312867 KÜÇÜKKÖY V.D: 544 0008 710

www.kementas.com • www.clou.com.tr • info@kementas.com

20.yıl



Kementas

Boya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Mobilya, Parke ve Doğrama Bakım, Onarım Koruma ve Rötüş Malzemeleri

CLOU®

Ahşap İçin Her Şey...

Zanaat da Güvenilir Partneriniz



İşleme Talimatları

CLOUSIL® Renkli Ahşap Koruyucu Sır

Ön Hazırlık

Ahşabın kuru ve yağsız olması gerek. Aşırı reçine içeren ahşapları (mesela çıralı çam) Nitroverdünnung ile temizleyin. Ahşap yüzeyi 150-180 kumlu zımpara ile zımparalayın ve temizleyin.

İşleme/Uygulama

(Ortam sıcaklığı >15 °C, ahşabın nemi %8-12)

Ambalajın içeriğini kullanmadan önce çalkalayın veya karıştırın. CLOUSIL yumuşak bir fırça ile 2x eşit şekilde sürün. Fazlasını fırça ile dağıtın. Böylece özellikle eşit bir renklendirme elde edilir.

Katlar arası hafif bir zımpara (280kum) tavsiye edilir. Baş kısımları ve aşırı emici yerlere özellikle dikkatli sürün.

Kuruma

(20 °C ve %50 göreceli nem oranı)

Katlar arası 24 saat bekleyin.

Tanen içeren bazı egzotiklerde (mesela Kambala) CLOUSIL daha yavaş kurur ve bu yüzden katlar arası kuruma sürelerinin daha uzun tutulması gerekebilir.

Cilalama

CLOUSIL 2-3 gün kurumadan sonra ara zımpara (220-240 kum) CLOURETHAN, Alkid reçineli boyalarla, yağlı boyalarla veya tekne boyaları ile boyanabilir.

Yenileme

Kullanıma veya mevcut hava şartlarına göre yenileme gerekebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus yüzeyin kuru, temiz ve yağsız olmasıdır. Eski boyaların hala tutunup tutunmadığına bakın. Yüzeyi hafif Zımparalayın ki tutunması sağlansın ve CLOUSIL i 1-2 x sürün.

Özel Talimatlar

Dış mekanda meşe için uygun değildir – burada daha kalın bir koruma gerekir.

“Natur-doğal” renk tonunu sadece hava koşullarına fazla maruz kalmayan yerlerde kullanın, çünkü bu renk tonu az pigment içerdiği için UV-ışınlarına karşı daha az koruma sağlar.

“farblos-şeffaf” renk tonunu sadece astar veya ahşap korumanın rengini açmak için kullanın.

Önceden yağlı boyalar veya benzeri ürünler kullanılmış ahşaplarda kullanmayın.

Biyosidleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima ürün bilgilerini ve tanımlamaları okuyun.

Bu bilgiler yasal olarak bağlayıcı değildir. Deneme süreçleri ve tecrübeler baz alınmıştır. İşlem bilgileri gerektiğinde işe göre uyarlanmalıdır. Tüm teknik bilgiler geçerliliğini yitirir. Uygulama yapıldığında müdahale edemediğimiz için bu bilgi formunun içeriği için bir yükümlülük elde edilemez. İşleme bilgileri kendi çalışma koşullarınıza göre uyarlamak gerekebilir ve gerektiğinde bir deneme tavsiye edilir. Ürünlerimiz profesyonel kullanıcılar için üretilmiştir. Bu kişiler boya, vernik, renklendirici ve korumalar hakkında bilgi sahibidirlerdir. Belirsizlik olduğunda teknikerlerimiz en iyi şekilde bilgilerini sizlerle paylaşırlar. Bu danışmanlık hizmetleri yazılı olmadıkları takdirde yükümlülükleri yoktur. Tabii ki ürünlerimizin kalitesini garanti ediyoruz. Bizim genel ve sevkiyat şartlarımız geçerlidir. Teknik bilgilerin veri sayfalarının son versiyonunu www.clou.com.tr de bulabilirsiniz

Çevre Sorumluluğu Denetimli – Onaylı - Takipli

Çevre ve İnsan Sağlığına Duyarlı Mükemmel Ürünler...



Esentepe Mahallesi Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sokak B Blok No:9/A 34265 SULTANGAZİ - İSTANBUL

Tel: +90 212 475 10 92 - 475 12 82 Fax: +90 212 475 08 72 Ticaret Sicil No: 312867 KÜÇÜKKÖY V.D: 544 0008 710

www.kementas.com • www.clou.com.tr • info@kementas.com

20.yıl