



ADOBİNDER 1/9 Konsantre Astar

ÜRÜN TANIMI

İç ve dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, Yüzeye nüfus ederek yüzey emiciliğini azaltan, tozumayı engelleyen son kat boya tüketimini %20 oranında azaltan, kullanıma hazır astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Uzun Ömürlü	Kabarma yapmaz
Dört mevsim uygulama	Kokusuz Yapı
Kolay uygulama	
Nefes alır	

KULLANIM ALANI

İç ve dış cephelerde; brüt beton, sıva, alçı, levha gibi tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmeli, uygulama öncesi yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama;

Adobinder astar hacmen 9 misli su ile inceltilecek fırça veya rulo yardımıyla uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Şeffaf	Dokunma kurması: 1 saat
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması: 1-2 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	Akışkan sıvı	Sert Kuruma: 6 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1,03	
Katı madde (120°C / 30dk)	42 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
1 Litre ile 70 m² yüzey astarlanabilir.
2,5 Litre ile 175 m² yüzey astarlanabilir.
15 Litre ile 1050 m² yüzey astarlanabilir.

Sarfiyat :
150-200 gr/m², 100-140 ml/m²

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	1 Litre, 2,5 Litre, 15 Litre
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.